PAT-NO:

JP404146522A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04146522 A

TITLE:

FIXED MAGNETIC DISK AND PRODUCTION THEREOF AND FIXED

N/A

MAGNETIC DISK DEVICE FORMED BY USING THIS DISK

PUBN-DATE:

May 20, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME TORII, HIDEO FUJII. AKIYUKI HATTORI, MASUZO AOKI, MASAKI KURIBAYASHI, KIYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

APPL-NO: JP02269118

APPL-DATE: October 5, 1990

INT-CL (IPC): G11B005/82, G11B005/85

ABSTRACT:

PURPOSE: To detect a track position with optical servo by forming a reflection film on the groove-forming surface of a transparent disk substrate. forming a light-transmissive magnetic oxide thin film having no grooves on another surface of the same disk substrate and further forming a lubricating layer on this magnetic oxide thin film.

CONSTITUTION: The reflection film 15 is formed on the groove 14 forming surface of the transparent disk substrate 11 with the guide grooves (grooves) 14 for a laser beam for an optical disk. The light transmissive magnetic oxide thin film 12 is formed on the smooth surface which is another surface of the same disk substrate 11 and has no grooves 14. Further, the lubricating layer 13 is formed on this magnetic oxide thin film 12. Then, one sheet of the recording surface has eventually data information and servo information. The servo driving control to move a magnetic head 35 traveling on the magnetic recording surface forward and backward in its diametral direction with high accuracy is executed by detecting the track signal with the optical head 36 by the grooves 14 for optical servo provided on the fixed magnetic disk 17.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

◎公開特許公報(A) 平4-146522

@Int.Cl.'s

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)5月20日

G 11 B 5/82 5/85 7177-5D 7177-5D

審査請求 未請求 請求項の数 19 (全11頁)

❷発明の名称

固定磁気デイスクとその製造方法およびそのデイスクを用いた固定

磁気デイスク装置

②特 頤 平2-269118

❷出 願 平2(1990)10月5日

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 秀雄 井 者 @発 明 鳥 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 映 志 # @発明 者 瘗 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 = 益 @発 明 者 服 部 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 īF 樹 木 何発 明 者 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 清 林 何発 明 者 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 頭 人 の出 弁理士 小鍜治 外2名 70代 理

明 細 書

1. 発明の名称

固定磁気ディスクとその製造方法およびそのディスクを用いた固定磁気ディスク装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 光ディスク用のレーザービームの案内溝付の 透明なディスク基板のグループ形成面に反射膜が 形成されており、かつ、同じディスク基板のもう 一方の面でグループの無い平滑面の裏面に透光性 の磁性酸化物薄膜が形成され、さらにその磁性酸 化物薄膜上に潤滑層が形成された構造を特徴とす る固定磁気ディスク。
- ② 透光性の磁性酸化物環膜が、ディスク基板表面に対して柱状形状の粒子が垂直に立ち密に集合して膜を形成した形態の柱状構造膜を成し、X線回析的にスピネル型結晶構造のみからなる鉄とコバルトを含む磁性酸化物薄膜であることを特徴とする請求項(1)記載の固定磁気ディスク。
- (3) グループ付のディスク基板が、カラス材料を 加熱しプレス成型によって製造されたディスク形

状のガラス製基板であることを特徴とする請求項 (1)記載の固定磁気ディスク。

- (4) 磁性酸化物薄膜が、有機金属化合物の蒸気と酸素の混合がスをプラズマ中で化学蒸着して成膜するプラズマ助起MO-CVD法によって形成される薄膜であることを特徴とする鯖求項(1)配載の固定磁気ディスク。
- (5) グループ付のディスク基板のグループ形成で 反射膜が形成されており、かつ、同じディスク 基板のもう一方の面でグループの無い平滑面の で送光性の磁性酸化物薄膜が形成されたディスク を二枚増備し、それぞれのグループ面に形の れた反射膜同士を張り合わせて一枚のディスさ れた反射膜同士を張り合わせて一枚のディスク の発性であることを特 微とする固定磁気ディスク。
- (6) 透光性の磁性酸化物薄膜が、ディスク基板表面に対して柱状形状の粒子が垂直に立ち密に集合して膜を形成した形態の柱状構造膜を成し、 X 線 回析的にスピネル型結晶構造のみからなる鉄とコ

バルトを含む磁性酸化物薄膜であることを特徴と する請求項(5)記載の固定磁気ディスク。

(7) グループ付のディスク基板が、ガラス材料を加熱しプレス成型によって製造されたディスク形状のガラス製基板であることを特徴とする請求項(5)記載の固定磁気ディスク。

(8) 磁性酸化物薄膜が、有機金属化合物の蒸気と酸素の混合がスをプラズマ中で化学蒸着して成膜するプラズマ助起MO-CVD法によって形成される薄膜であることを特徴とする請求項(5)記載の固定磁気ディスク。

(9) グループ付のディスク基板のグループ形成面に反射膜が形成されており、かつ、同じディスク基板のもう一方の面でグループの無い平滑面に透光性の磁性酸化物薄膜が形成されたディスクのグループ形成面と、両面が平滑面のディスク基板の片側面に透光性の磁性酸化物薄膜が形成されたディスクのもう一方の平滑面を張り合わせて一枚のディスクにし、さらにそのディスクの外側両面の、磁性酸化物薄膜上に潤滑層が形成された構造であ

ることを特徴とする固定磁気ディスク。

間 透光性の磁性酸化物薄膜が、ディスク基板表面に対して柱状形状の粒子が垂直に立ち密に集合して膜を形成した形態の柱状構造膜を成し、 X 線回折的にスピネル型結晶構造のみからなる鉄とコバルトを含む磁性酸化物薄膜であることを特徴とする講求項(9)記載の固定磁気ディスク。

(I) グループ付のディスク基板が、ガラス材料を加熱してプレス成型によって製造されたディスク 形状のガラス製基板であることを特徴とする請求 項(9)記載の固定磁気ディスク。

図 磁性酸化物薄膜が、有機金属化合物の蒸気と酸素の混合ガスをアラズマ中で化学蒸着して成膜するアラズマ励起、MO-CVD法によって形成される薄膜であることを特徴とする請求項(9)記載の固定磁気ディスク。

図 転写することによってグループを形成する型と鏡面研磨された平滑な面を転写面にもつ型からなる一対のプレス型によって、高温に加熱された 円板状のガラス板をプレスしてグループ付のディ

スク基板を作製する工程のあと、得られたディスク基板のグループ形成面に真空蒸着法やスペッタリングあるいはめっき法で反射膜を形成する配Mと、同じディスク基板の平滑面にプラズを励いませば、でスピネル型結晶構造膜でスピネル型結晶構造を示す鉄とコバルトを含む透光性の磁性酸化物障膜を形成する工程を経て、磁性酸化物障膜表面に破倒滑層を形成して作られることを特徴とする固定磁気ディスクの製造方法。

 たディスクの二枚をそれぞれの反射膜を形成した 面同士を接着剤で張り合わせて一枚のディスクに したのち、外側両面の磁性酸化物薄膜表面に潤滑 面を形成して作れることを特徴とする固定磁気ディスクの製造方法。

得られたディスク基板の片側の平滑面にプラズマの別起MO-CVD法で上記と同様の柱状構造合を示す数とコベルトを経合を形成する工程を経ての磁性酸化物薄膜を形成する工程を経てしている。このように極度のディスクを作製をそれぞれの磁性を形成した面を外側にして接着剤で張りたのち、外側両面のでは、スクにしたのち、外側両面のでは、スクにしたのがでディスクの製造方法。

の グループ形成面をもつガラス製基板の固定磁気ディスクを用いた固定磁気ディスク装置であって、その固定磁気ディスクに対して光力のに進退し、光へッドから発したレーザー光がその固定磁気ディスクの潤滑層と磁性酸化物薄層を透過してガラス基板を透過してガラス基板下面のグループであるを表してガラス基板であって光へッドでガラス基板下面の溝形状によって光つッドでガラス基板下面の溝形状によって光つッドでガラスとで上記のアウは手を検出することで上記のアー

ムの駆動を制御し、固定磁気ディスク表面を走行する磁気へッドの記録面上のトラックのサーボを行なうことを特徴とする固定磁気ディスク装置。

の 固定磁気ディスクが、片面には透光性の磁性酸化物からなる磁気記録面が形成されているが、ラーカの面にはグループが形成されているがラス製ディスクであり、アームが、磁気気面に対して、スッドが固定磁気ディスクの磁気記録面に対して、でするようにアーム上に配置された構造のアロムであることを特徴とする講求項級記載の固定磁気ディスク。

図 固定磁気ディスクが、片面には透光性の磁性 酸化物からなる磁気記録面が形成されているが、 う一方の面にはグループが形成されているが、ラス 製ディスクを二枚準備し磁気記録面が外側にかが ように張り合わせて作製されたディスクであり 磁気へッドと光へッドが固定磁気ディスクの 記録面に対して面するようにアーム上に配置され た構造のアームの二本のそれぞれを、固定磁気に なスクのそれぞれの磁気記録面に対して配置した

構造であることを特徴とする請求項の記載の固定 磁気ディスク装置。

四 固定磁気ディスクが、片面には透光性の磁性 酸化物からなる磁気記録面が形成されており、も う一方の面にはグループが形成されているガラス 製ディスクと、片面には透光性の磁性酸化物から なる磁気記録面が形成された両面が平滑なガラス 製ディスクの二枚のディスクを磁気記録面が外側 になるように張り合わせて作製されたディスクで あり、アームが、二個の磁気ヘッドと一個の光へ ッドを固定したコの字型の形状をしており、その コの字型アームが固定磁気ディスクを挟むように 配置され、そのコの字型アームの一方の端には磁 気ヘッドと光ヘッドが、上記の固定磁気ディスク の磁気配録面で、かつ、張り合わせ前のディスク・ において裏面にグループ形成面をもつディスク側 の磁気記録面に対して面するように配置され、ま た、上記のアームのもう一方の端には磁気ヘッド が上配の固定磁気ディスクのもう一方の磁気記録 面に対して面するように配置された構造であるこ

とを特徴とする請求項級記載の固定磁気ディスク。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、高密度磁気記録を可能にする固定磁 気ディスクとその製造方法およびそのディスクを 用いた固定磁気ディスク装置に関する。

従来の技術・

固定磁気ディスク装置は、近年、小型化と高密度化が強く要求されている。小型化に対しては固定磁気ディスク装置に用いるディスクの枚数を減らし、ディスクの形状を小型化する必要がある。したがって、小型化と同時に高密度化を計るには磁気ディスクー枚あたりの記録密度を大幅に大きくする必要がある。

磁気ディスクにおいて、記録密度を向上させる には、円周方向の線記録密度の向上と、ディスク の直径方向のトラック密度の向上を行う必要があ ス

線記録密度の向上は、磁気ヘッドの能力とディスクの記録媒体の磁気特性に大きく依存し、ヘッ

ドの浮上量にも依存する。磁気ヘッドの能力向上のため、フェライトヘッドの代わりにMIGヘッドが使われるようになってきた。さらに、薄膜ヘッドの使用も考えられている。ディスクの記録な体もHc値の高いものが使われるようになってきた。垂直磁気記録方式の採用も考えられてきている。また、磁気ヘッドの浮上量も低減が計られてきている。

また、記録密度をより高めるためには書き込みおよび読み出しのための磁気へっドを所望のトラック上に正確に位置決めすることが要求されるので、トラック密度の向上は、磁気へっドの位置決めの特度に大きく依存する。媒体可換のフレキシブルディスクに比べ、固定磁気ディスク装置は磁気ディスクが固定されているので高特度の位置決めが可能であるが、1000TPI以上のトラック密度が必要になる。サーボ制御によって、トラック密度は2000TPIぐらいにまで高められている。

サーボ制御には、データ記録面にサーボ情報を

埋め込むデータ面サーボと、サーボ情報専用に一 枚の記録面全面を割り当てるサーボ面サーボがあ る。ディスクの枚数、すなわち記録面の数に余裕 のあるドライブではサーボ面サーボが主流である。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、固定磁気ディスク装置がペーソナルコンピュータに組み込まれるようになると、小型化に加えて薄型化が要求され、薄型化にはディスクの枚数も制限される傾向がある。必然的に、データ面サーボを使わざるを得なくなっている。

データ面サーボでは、記録面の一部分をサーボ 情報に割り当てるので、その分、データ情報の記 録容量が少なくなる。したがって、できるだけ記 録面にデータ情報を詰め込むには、記録面にサー ボ情報を入れる方法は好ましくない。

一方、トラック密度が高いために、高記録密度 を可能にする記録方式に、光記録方式や、光磁気 記録方式がある。この方法は、あらかじめ、ディ スク基板にトラックの情報の入った凹凸による案 内溝 (グループ) が形成されており、そぬ案内溝

を光ヘッドのレーザービームで検出しトラック情報を得ることによってトラック位置をサーボする方法である。

固定磁気ディスクにも、同じ考え方を応用して、 案内溝を形成して、トラックサーボを行えば、記 録面はデータ情報のみを詰め込むことが出来、記 録容量を高くできると考えられるが、記録面上を 磁気ヘッドが安定に浮上走行するためには平滑な 記録面が要求される。記録面に案内溝を形成する ことは、ヘッドクラッシュの原因となるので、事 実上、困難である。

一方、ディスクの記録面と反対側の面(ディスクの裏面)に案内溝を形成することは、有効な手段と考えられるが、従来から用いられている記録面を形成する磁気記録媒体材料は、Co-Ni/Cr合金系の薄膜媒体であるので、当然、レーザー光を遭遇しないため、光でサーボする形態の磁気ディスクにすることが極めて困難であるという課題があった。

本発明は、このような従来の課題を解決するも

ので、光サーボによるトラック位置検出を可能に する固定磁気ディスクおよびその製造方法および そのディスクを用いた固定磁気ディスク装置の提 供を目的とする。

課題を解決するための手段

固定磁気ディスク、あるいは上記の構造の一枚の ディスクの反射膜側面と、両面が平滑面のディス ク基板の片側面に透光性の磁性酸化物薄膜が形成 されたディスクのもう一方の平滑面を張り合わせ て一枚にして、その外側両表面上に潤滑層が形成 された構造の固定磁気ディスクであり、そのよう な固定ディスクに対して径方向に進退運動するア ーム上に磁気ヘッドと光ヘッドを配置し、光ヘッ ドから発したレーザー光がその固定磁気ディスク の潤滑層と磁性酸化物薄膜層を透過しガラス基板 を透過してガラス基板下面のグループ面の反射膜 によって再び反射して光ヘッドに戻ることによっ て、光ヘッドでガラス基板下面の溝形状によるト ラック信号を検出することで上記のアームの駆動 を制御し、固定磁気ディスク表面を走行する磁気 ヘッドの記録面上のトラックのサーボを行うこと を特徴とする固定磁気ディスク装置である。。

また、本発明の製造方法は、上記の固定磁気ディスクの製造を簡便にするものであり、転写する ことによってグループを形成する型と鏡面研磨さ

ィスク基版を作製する工程のあると、そのディスク 基板の片側の平滑面にブラズをMOーCVD 法で、上記と同様の柱状構造を選先性の避性酸化 特造を示す飲とコバルトをを製造されたで で表現を形成する工程を経てしたでで 滑なディスクを一枚準備したののディスクを一枚準備したののでである。 側にして接着剤で張り合わせを化物で表のである。 個にしても、外側面面の磁性酸化物である。

作用

本発明者らは、これまで鉄やコバルトなどの金属のアセチルアセトナートなどの 8 ― ジケトン系 錯体を代表とするMO原料(有機金属原料)を用いて、プラズマ励起MO-CVD法によって、下 地基板に対して微細な柱状粒子が密に成長した形 状のスピネル型酸化物磁性体のみからなる垂直磁 化薄膜が得られることを見出した(藤井映志他、 日本応用磁気学会誌、第12巻、399 ベージ、 (1988年)、および特開昭63―181305号公報)。 れた平滑な面を転写面にもつ型からなる一対のプ レス型によって、高温に加熱された円板状のガラ ス板をプレスしてグループ付のディスク基板を作 製する工程のあと、得られたディスク基板のグル ープ形成面に真空蒸着法やスパッタリングあるい はめっき法で反射膜を形成する工程と、同じディー スク基板の平滑面にプラズマ励起MO-CVD法 で柱状構造でスピネル型結晶構造を示す鉄とコバ ルトを含む透光性の磁性酸化物薄膜を形成する工 程を経て、磁性酸化物薄膜表面に潤滑層を形成し て作られるものである。あるいはこのようにして 作られた潤滑層形成前のディスクを二枚準備し、 それぞれの反射膜を形成した面局士を接着剤で張 り合わせて一枚のディスクにしたのち、外側両面 の磁性酸化物薄膜表面に潤滑層を形成して作られ るものである。あるいは、上記のように作られた 潤滑層形成前のディスクを一枚と、それとは別に、 鏡面研磨された平滑面を転写面にもつ二つの型か らなる一対のプレス型によって高温に加熱された 円板状のガラス板をプレスして両面が平滑面のデ

こうして得られた膜材料は、一般にフェライトと呼ばれる磁性セラミック材料と同じスピネル型結晶構造を持つ酸化物材料であり、2000~3000人の膜厚においては吸光度が低く、茶色で透明な膜である。

実施例

以下に、本発明の一実施例を用いて詳しく説明する。

実施例1

まず、最初にプレス成型法によって、次のよう にして固定磁気ディスク用のガラス基板を作製した。

直径98㎜で高さ30㎜のタングステンカーバイト合金(組成:WC/Co/Cr』 C』=91/8/1 (Wt %))の稠密な焼結体の円柱を準備し、一方の底面を鏡面に研磨した後、その鏡面上に高ーイ がスパッタ装置を用いて、厚み3μ㎜の白金ーイ りジウオークを強度を形成した。合金薄膜の形成した。合金薄膜の形成とを開いて、原み3μ㎜の一法ととの薄膜を形成した。一次ラフィー後、その薄の変面に、フォトリソグラフィーをとことの薄の変面に、カーングラフィーを表表を開いて、中間のように作られた金型を研究では、中心のように作られた金型を研究によりを基本にの作製用の上金型1とした。同じ形状のタングステンカーバイト合金円柱に自じを状のタングステンカーバイト

金-イリジウム合金薄膜を形成したものを準備し、 スッパタ膜表面を鏡面加工した。このように作ら れた金型を磁気ディスク基板の作製用の下金型2 とした。

この一対の押し型1.2を第1図に示すプレスマシンにセットして、あらかじめ 600 Tに加熱したガラス円板(直径95.0mm、厚み1.21mmの円板形状で、中心部分に直径25.0mmの円板孔をもつ)3を700 Tに加熱した一対の押し型の間に配置し、圧力2kg・cm²で、上金型1と下金型2のすきまが1.20mmになるよう押し、そのまま2分間保持した。ガラス円板を押し型1,2にはさんだまま450でまで10分間で冷却して、成型後のガラス円板を取り出した。

なお、ガラス円板 3 は、屈折率が 1:5の値をもっていた。

第1図において、4.5は押し型1,2の加熱 用ヒータ、6は原料のガラス円板の供給治具、7 は上金型用のピストンシリンダー、8は下金型用 のピストンシリンダー、9は原料のガラス円板の

予備加熱用トンネル炉、10は成型後のガラス円板の取り出し口である。このようにして、中心部に回転軸取り付け孔があり、かつ光サーボの螺旋状案内溝の凹パターン(グループ)(幅 0.8 μm 、深さ 0.064 μm で、トラックピッチ 6 μm)のある磁気ディスク用のガラスディスク基板11を作製した。

このようにして作られたガラスディスク基板11を用いて以下のようにして、固定磁気ディスク17を作製した。その断面構造の模式図を第2図に示す。上記のガラスディスク基板11において、下金型2によって成型された面に、下記のようにしてプラズマ助起MO-CVD法で、磁気記録媒体材料の透光性磁性酸化物薄膜12を2000人厚みに形成した。

第3図は、磁気記録媒体材料の透光性磁性酸化物薄膜の形成に用いたプラズマ励起MO-CVD装置の構成図を示す。このプラズマ励起MO-CVD装置は、真空チャンパー21内に平行に配置したアース側電極19とRF側電極20の二つの電極間

に高周波によってプラズマを発生させ、その中で 有機金属の原料ガスを分解して基板上に化学蒸着 (CVD) することで灌膜を形成する装置である。 作製したガラスディスク基板11は、アース側電極 19に片面を密着して保持し、基板加熱ヒータ18に よってあらかじめ400 ての温度に加熱保持してお いた。一方、原料気化容器26、27にそれぞれ鉄 (Ⅱ) アセチルアセトナート24とコバルト(Ⅱ) アセチルアセトナート25を入れ、オイルバス28. ・29を用いてそれぞれ135 でと 125でに加熱した。 加熱することによって気化したそれぞれのアセチ ルアセトナート錯体のガスは、キャリアガス(窒 素) 30, 31 (それぞれ10 mt/min) を用いて、真空 チャンパー21内に流しこんだ。一方、反応ガスと して酸素ガス32を15ml/minで流し、途中で上記の ガスに混ぜて、真空チャンパー21内へ噴き出しノ ズル23から流し入れた。この際、真空チャンパー 内は、排気口33から真空排気することで、6.66mP a の真空度に保持した。次に、マグネット34でア ース側電橋19とRF側電橋20の間に磁場を形成し、

R F 側電極20に 13.56M8zで400Wの高間波を6分間印加することによって、アース側電極19との間でプラズマを発生させ、ガラスディスク基板11の表面上に透光性磁性酸化物薄膜12を形成した。成膜中は、ガラスディスク基板11は、基板回転モーター22によって、120rpmの速度で回転させた。

この透光性磁性酸化物薄膜12の吸光係数αは、 被長 780mmにおいて1.10 μm 「であった。さらに、 同じガラスディスク基板11において、上金型1に よって成型された螺旋状の凸パターン(グループ) 14の作られた面に、真空蒸着法によってアルミニ ウムの薄膜(厚み2000人)を形成して反射膜15を 作製した。

このようにして、潤滑層の無いディスク16を作製した。次に、このディスクの透光性磁性酸化物 環膜12の形成面にフッ素系有機物の潤滑剤を塗布 することによって潤滑層13を形成した。

このようにして、本発明の固定磁気ディスク17 を作製した。

第4図には、本発明の固定磁気ディスク17を使

のもので、波長780mm の半導体レーザーを用いる ものである。なお、固定磁気ディスク17の回転速 度は3600rpm であった。

光学ヘッド36によって、固定磁気ディスク17のグループ14のトラック信号を読み取り、その信号でサーボ回路によりヘッド駆動機構が制御されてアーム37が高精度に進退運動する。それによって、アーム37に取り付けられた磁気ヘッド35は正確に磁気記録面の記録トラックを走行することが確認できた。

このとき、記録波長1.18μm (記録密度43kFRP1) での磁気ヘッドの再生出力は136mV_{P-P}であり、 記録信号の読みだし再生が十分に可能であった。 隣接のトラックからのクロストークの影響は問題 ない程度であった。

上記の本発明の固定磁気ディスク17と本発明の 構造の固定磁気ディスク装置を組み合わせて用い ることにより、従来の固定磁気ディスク装置のよ うに磁気ディスクの情報記録面の一部分をサーボ 信号情報用に使用する必要もなく、かつ、データ 面サーボ方式でも困難とされていたトラックピッチ6μm 、すなわち、4233TPI なる高いトラック 密度が実現できた。

本発明の固定磁気ディスク17は、光サーボの電 磁変換特性を測定後、本発明の固定磁気ディスク 装置から取り出し、アセトンとエチルエーテルを 用いて潤滑層13を取り除き、磁気測定とX線回折 による結晶構造の解析を行い、さらに同ディスク を破壊して、高分解能の走査型電子顕微鏡を用い て、磁性薄膜の表面および破断面を観察した。ま た、化学分析によって、磁性薄膜の化学組成を解 折した。磁気測定の結果から、本発明の固定磁気 ディスクは垂直磁化成分の保磁力Hcが12000eであ り、面内磁化成分の保磁力Hcが 8000eであった。 また飽和磁化量Msが 250emu/ccであった。 X線回 折によって、透光性磁性酸化物薄膜12はスピネル 型結晶構造の鉄系の酸化物のみからなることを示 していた。また化学分析の結果から、鉄とコパル トのモル比がFe:Co=93:7 であることがわ かった。すなわち透光性磁性酸化物薄膜12はスピ

ネル型結晶構造のFez.11Coo.21Oo なる組成の酸化物のみからなることがわかった。また、走査型電子顕微鏡の観察から、上記の透光性磁性酸化物薄膜12は、直径が300~600人の柱状粒子がガラスディスク基板11に対して立って密に集まった柱状構造膜になっていることがわかった。

実施例2.

上記の実施例1と同様にして、作製されたないディスク16を二枚準備し、それぞれのグループ14が形成され反射膜15が設けられた面同士を樹脂との表別の合わせた。次に、張り合わせた後着スクを、フッ素系を独の潤滑剤の人った複響を変更ではあることによって、類別ので、変更が変更を変更があることによって、類別ので、変更が変更を変更がある。このは気には、ないで、変更が変更が変更がある。このは気には、変更が変更が変更が変更がある。こので、変更が変更が変更がある。

第6図には、本発明の固定磁気ディスク39を使った本発明の固定磁気ディスク装置の主要部分を 示した。この固定磁気ディスク装置は、図示しな

実施例3

上記の実施例1においてガラス基板を作製した際に用いた下金型2と同様の押し型を二個準備し、実施例1で用いたものと同様のガラス円板とプレスマシンを使用して、両面が平滑な鏡面ガラス基板40を作製した。このガラス基板40の片側の表面に、実施例1に示したものと同じ磁気記録媒体材料の透光性磁性酸化物薄膜12を形成した。このよ

うにして磁気記録面をもつガラス円板41を作製した。

上記の実施例1と同様にして作製された第2図 に示す断面構造をもち、潤滑層13をもたないディ スク16を一枚遠慮し、グループ14が形成され反射 膜15が設けられた面と上記のガラス円板41の磁気 記録面をもたない面を樹脂性接着期38で張り合わ せた。次に、このようにして得られた張り合わせ 後のディスクを、フッ素系有機物の潤清剤の入っ た液槽に沈めて潤滑剤を塗布することによって、 潤滑層13を形成した。このようにして、第7図に 模式的に示す構造で両面に磁気記録面を有する本 発明の固定磁気ディスク42を作製した。第7図に は、本発明の固定磁気ディスク42を使った本発明 の固定磁気ディスク装置の主要部分を示した。こ の固定磁気ディスク装置は、図示しない回転駆動 装置により円回転させられる固定磁気ディスク42 と、実施例1の第4図に示したものと同様の磁気 ヘッド35が二個と光ヘッド36が一個を高精度に位 置決めされて取り付けられた一本のコの字型のア

ーム43で構成される。このコの字型のアーム43は、 固定磁気ディスク42をはさむように配置される。 また、このコの字型のアーム43は、図示しないへ ッド駆動機構により固定磁気ディスク42の径方向 に進退するように駆動される。

光学へッド36によって、固定磁気ディスク42のディスクの16側のグループ14のトラック信号を読み取り、その信号でサーボ回路によりへッド駆動機構が制御されてコの字型のアーム43は高精度に進退運動する。それによって、コの字型のアーム43に取り付けられた二個の磁気へッド35は、固定磁気ディスク42のディスク16側とガラス円板41側のそれぞれの磁気記録面の記録トラックを、正確に位置決めされて走行することが確認された。

この構成の固定磁気ディスク装置も実施例 1 と 同様の高いトラック密度をディスク両面において 実現できることが確認できた。すなわち、実施例 2 と同様にディスク一枚から構成される固定磁気 ディスク装置において大記録容量を実現できるこ とがわかった。

発明の効果

以上に述べてきたように、本発明の固定磁気デ ィスクは、これを用いて本発明の固定磁気ディス ク装置を作ることによって、本発明の固定磁気デ ィスクに設けられた光サーボ用の案内溝(グルー プ)により光ヘッドでトラック信号を検出し、磁 気記録面の上を走行する磁気ヘッドの径方向の進 退運動の高精度なサーボ駆動制御を可能にするの で、高密度記録に不可欠な磁気ヘッドの所望のト ラック上への正確な位置決めができることになる。 すなわち、一枚の記録面に、データ情報用とサー ボ信号情報用の異なった記録面をもつディスクと 同じ機能をもつことになる。これによって従来の データ面サーボ方式のように記録面の一部分がサ ーポ信号情報に割り当てる必要がないので、同じ トラック密度かつ同じ線記録密度のディスクでも 必然的にデータ情報用の記録密度が上がることに

また、データ情報を記録する磁気記録面が通常の固定磁気ディスクと同様に平滑な面のままであ

るので、線記録密度を高める目的の浮上量の低い 磁気ヘッドを用いても、ヘッドクラッシェの危険 が少ないという特徴をもつことになる。

したがって、本発明の固定磁気ディスクおよび 固定磁気ディスク装置を用いれば、トラック密度 ばかりでなく線記録密度を向上させる工夫もでき、 小型で小径のディスクを用いた小型で大容量の固 定磁気ディスク装置の実現も可能になる。また、 本発明の固定磁気ディスクの製造方法を使うと、 上記の小型で大容量の固定磁気ディスク装置コス トダウンをはかることができることになる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例で用いたガラスのプレスマシンの優略構成図、第2図は実施例1に示した本発明の固定磁気ディスクの断面構造の機略図、第3図は本発明の実施例で磁性酸化物薄膜の製造に用いたプラズマ励起MO-CVD装置の優略断面正面図、第4図は実施例1に示した本発明の固定磁気ディスク装置の主要部分を示す機略斜視図、第5図は実施例2に示した本発明の固定磁気ディ

スクの断面構造の機略図、第6図は実施例2の示した本発明の固定磁気ディスク装置の主要部分を示す機略斜視図、第7図は実施例3に示した本発明の固定磁気ディスクの断面構造の機略図、第8図は実施例3の示した本発明の固定磁気ディスク装置主要部分を示す機略斜視図である。

1 ……押し型(上金型)、2 ……押し型(下金型)、3 ……原料ガラス円板、4 , 5 ……押し型の加熱用ヒータ、6 ……ガラス円板、4 , 5 ……押し型の加熱用ヒータ、6 ……ガラス円板供給治具、7 ……上金型用ピストンシリンダー、8 ……下金型用ピストンシリンダー、9 ……予備加熱用トンネル炉、10 ……成型後のガラス円板の取り出し口、11 ……ガラスディスク基板、12 ……透光性磁性酸化物薄膜、13 ……潤滑層、14 ……グループ、15 ……反射膜、16 ……潤滑層を除いたディスク、17 …… で反射膜、16 ……潤滑層を除いたディスク、17 …… で反射膜、16 ……潤滑層を除いたディスク、17 …… でフース側電極、20 …… 来下側電極、21 ……真空チャンバー、22 …… 基板回転モーター、23 ……吹き出しノズル、24 ……鉄アセチルアセトナート、26、27 …

…原料気化容器、28. 29……オイルバス、30. 31 ……キャリアガス、32……酸素ガス、33……排気 口、34……マグネット、35……磁気ヘッド、36… …光ヘッド、37……アーム、38……樹脂性接着剤 39……固定磁気ディスク、40……両面が平滑な鏡 面のガラス基板、41……磁気記録面をもつガラス 円板、42……固定磁気ディスク、43……コの字型 アーム。


代理人の氏名 弁理士 小鍜冶 明 ほか2名

持開平4-146522 (10)


1		(単単1)里し中	
2		押し型(下名型)	
3		無料ガラス円質	
4.5		押し型の加熱角と一タ	
6		ガラス丹無併物治費	
7		上急型用ピストンシリンダ	-
8	•	下金型用ピストンシリング	-
9		予ト加略用トンネルが	
10		感型後のガラス円低の取り に	t L 0

11 ··· カラスディスク基毎 27 ··· 造化性磁性膨化物薄膜 25 ··· 測 滑 盾 24 ··· グ ル ー プ 25 ··· 反 射 版 26 ··· 期滑馬を除いたディスク 27 ··· 日 定 政 気 ディ ス ク

話 2 図




33 1 🖾




22 /8 30 26 24 28 28 29 25



















第 8 図

